Utility Masterbatch for Film, Extrusion and Compounding Application

PE 4084

A szín csak tájékoztató jellegű.
Nem felel meg a mesterkeverék színének.

A PE 4084 egy magas hőállóságú sárga mesterkeverék, mely a következő kiválló tulajdonságokat biztosítja:

- **Nagyfokú diszpergáltság**
- **Jó fedőképesség**
- **Magas hőállóság**
- **Jó időjárásállóság**

A PE 4084 a film feldolgozás során jól diszpergálható.
Tipikus termékek fogyasztói csomagolóanyagok (fóliák,zsákok, tasakok, hordtáskák, hátartási eszközök stb.)

Adagolás :
A PE 4084 egyszerűen felhígítható, homogenizálható, alkalmas automatikus adagoló egységekkel, vagy előkeveréses direkt adagolásra.

Adagolási arány:
Az adagolási arány függ azoktól a tulajdonságoktól, amelyet elvárunk a végterméktől.
Fóliagyártás 2-5 %
Fröccsöntés 1-2 %

Kompatibilizás: LDPE,HDPE, LLDPE, PP ETILÉNKOPOLIMEREK

Tulajdonságok	Mérési módszer	Mérték egység	Érték
Alappolimer sűrűsége	ISO 1183	g/cm^3	0,919-0,921
Alappolimer MFI (2,16 kg/190	ISO 1133	g/10 min	18,00-22,00
Térfogatsúly	-	g/cm^3	700-900
Fényállóság (L)	DIN 54001	-	7
Hőállóság (T)	DIN 53388	°C	260

- MFI measured at 190°C under a load of 2.16 kg with standard nozzle having a diameter of 2.095 mm.

A Technikai Adatlapot a rendelkezésünkre álló információk maximális figyelembevételével állítottuk össze.
Az adatlapon szereplő információk az ideálisnak tekinthető szigorúan ellenőrzött laboratóriumi körülményeknek felelnek meg. Tekintettel azonban a poliolefinek széleskörű feldolgozhatóságára és az alkalmazott berendezések sokféleségére, a feldolgozás technológiai körülményei igen eltérőek lehetnek. Az ismertető ajánlásai, ill. a megadott adatok csak tájékoztató jellegűnek tekintendők és nem csökkentik a felhasználók felelősségét arra vonatkozóan, hogy a feldolgozás előtt elvégezzék saját vizsgálataikat és üzemi próbával egybekötött kísérleteiket, valamint figyelembe vegyék a vonatkozó törvényeket és előírásokat. Mindehhez szakembereink készséggel állnak vevőink rendelkezésére.

++ Ez a dokumentum elektronikusan készített és aláírás nélkül érvényes ++

Fest Plast Kft.
H-3598 Nagycsécs
Sajó u. 30.

Tel: +36 49 540 050
+36 30 2198573
Fax: +36 49 440 893

e-mail: postmaster@fest-plast.hu
web: www.festplast.hu